

MonoPatinata anti-spappolo

Carte per etichette e rivestimento
scatole

SPARKLING MEDIUM NFR

	Metodo di rif	Unità di misura	CARATTERISTICHE TECNICHE			
Grammatura	ISO 536	g/m ²	70	80		
Spessore	ISO 534	µm	69	78		
Ruvidita' Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	30	35		
Ruvidità Bendtsen retro	ISO 8791-2	ml/min	140	160		
Lucido Gardner	ISO 8254-1	%	53	53		
Bianco Photovolt	ISO 2470	%	87	87		
Opacità Photovolt	ISO 2471	%	90	92		
Carico rottura longitudinale ad umido	ISO 3781	kN/m	0.83 min	1 min		
Carico rottura trasversale ad umido	ISO 3781	kN/m	0.66 min	0.8 min		
% Resistenza ad umido media	ISO 3781	%	25	25		
Cobb 60	ISO 535	g/m ²	19	19		
Cobb 60 retro	ISO 535	g/m ²	16	16		
Resistenza agli alcali	null	%	100	100		

Tolleranze	Metodo di rif	Unità di misura	RANGE			
Grammatura	ISO 536	g/m ²	66.5/73.5	76.0/84.0		
Spessore	ISO 534	µm	66.0/72.0	74.0/82.0		
Ruvidita' Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	15/45	20/50		
Ruvidità Bendtsen retro	ISO 8791-2	ml/min	100/180	120/200		
Lucido Gardner	ISO 8254-1	%	48.0/58.0	48.0/58.0		
Bianco Photovolt	ISO 2470	%	85/89	85/89		
Opacità Photovolt	ISO 2471	%	88.0/92.0	90.0/94.0		
Carico rottura longitudinale ad umido	ISO 3781	kN/m	0.83 min	1 min		
Carico rottura trasversale ad umido	ISO 3781	kN/m	0.66 min	0.8 min		
% Resistenza ad umido media	ISO 3781	%	min 20	min 20		
Cobb 60	ISO 535	g/m ²	17/21	17/21		
Cobb 60 retro	ISO 535	g/m ²	14/18	14/18		
Resistenza agli alcali	null	%	100/100	100/100		

Note:

1) RESISTENZA RESIDUA AD UMIDO: DOPO 20 MINUTI D'IMMERSIONE IN ACQUA. 2) RESISTENZA AGLI ALCALI: NAOH AL 2,5% TEMPERATURA A 80°C PER 8 MINUTI.

Finitura:

Gloss

Metodi di stampa:

Heatset Web-offset - Sheet-fed offset

Applicazioni:

I valori tecnici riferiti al prodotto sono da considerarsi come valori di riferimento e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore e' soggetto alle tolleranze d'uso.